




HIGH PERFORMANCE VpCI™ COATINGS

VpCI®-391 ノンタッキー コーティング Non-tacky temporary coating



製品概要

VpCI-391は水溶性の一時防錆用コーティング剤で、屋内屋外を問わず中期・長期防錆剤です。

一旦乾燥したVpCI-391は粘つかないドライなノンタッキーフィルムを金属表面に形成し、対塩害、高湿、紫外線に強い耐性を持たせます。

VpCI-391は無毒な有機系防錆剤と水溶性アクリル系ポリマーとの組成で、多くの他社恒久ペイント及びプライマーに匹敵する防錆保護機能を有しています。

特徴

- ⇒ 速乾性・不燃性です。
- ⇒ 金属表面の目視検査が出来る様に透明コートです。
- ⇒ 優れた防錆性能があります。
- ⇒ 剥離は容易に出来ます。
- ⇒ 他の色でも準備出来ます。
- ⇒ 水で希釈が出来、環境的にも作業的にも安全です。
- ⇒ 経済的です- 膜厚(DFT)が薄くても防錆機能を発揮します。

適応金属種

炭素鋼
 鋳鉄
 アルミ
 ステンレス
 メッキ鋼

使用例

VpCI-391 はドライ・ノンタッキーコーティングが必要な場合に最適です。

VpCI-391 はスプレー、ローラー、ブラシ、浸漬とうにより塗布が可能です。

テストデータ (SAE 1010 炭素鋼)

テスト法	膜厚(ミクロン) DFT	防錆時間
塩水噴霧 ASTM B-117	12.5 ミクロン	140
	25.0 ミクロン	250
	50.0 ミクロン	600
高湿テスト ASTM D-1748	25.0 ミクロン	1400
	50.0 ミクロン	1500 +
外気暴露	50.0 ミクロン	500 +

一般品質規格

外観	乳白色液体
非揮発物	45-50%
乾燥まで	30-60 分 24°C
粘度	3,500-10,000cps (6 rpm/#3)
pH	9.0-10.0 (neat)
比重	1.00-1.01 kg/l
一般塗布量	25ミクロン厚: 15.0-15.8m ² /l
VOC	<0.12 kg/l

包装・保管

5 ガロン (19 liter) ペール缶
 55 ガロン(208 liter) ドラム
 他、液用トート、バルクでの供給可能
 保管：凍結を避けて保管の事

**FOR INDUSTRIAL USE ONLY
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED
NOT FOR INTERNAL CONSUMPTION
CONSULT MATERIAL SAFETY DATA FOR MORE
INFORMATION**

**工業用使用に限る
子供の手の届かない所に保管の事
容器のふたはしっかり締めて置く事
飲用を混す
詳細については安全データシートを参照の事**

限定責任範囲

ここに記述した内容、技術情報・薦めた使用法はコーテック社の信頼すべきと信ずる事前テストに基づいた物では在るが、その精度・完成度に付いて保証はし無い。コーテック社は到着した貨物に付いては無限責任を問われ無いものとする。但し商品が欠陥品で在ると証明された時は、その商品をコーテック社は交換する義務を負うものとする。交換品を要求するには、商品の到着から6ヶ月以内にコーテック社に申し立てをしなければならぬ。その際の交換品の輸送にかかる経費は申立人の負担とする。

コーテック社は製品の使用にかかる傷害、欠損、被害、また製品の不可使用に付いてもその責を問われないものとする。製品の使用に際し、使用者は目的に合った製品番手を事前に自ら確認、決定しなければならない。且つそれに関わるいづれの危険回避負担は使用者に帰するものとする。ここに述べた説明及び使用法・推薦は何れもコーテック社の各責任者の署名無しには何ら強制力・影響力を持たない物とする。前述の責任・責任範囲は固有の物で、他の全ての暗示的・法的責任、及び他の販売・使用目的の適切さに係る無限の言外の責任等に優先する。コーテック社は偶発的・結果的被害ついて、何れの場合もにその責任を問われないものとする。



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
(612) 429-1100 Telex 297447
(800) 4-CORTEC FAX (612) 429-1122

技術的質問については下記へお問合せ下さい。
コーテック社認定テクニカルサポート

株式会社ネクサスCT

TEL : 045-353-8337 FAX : 045-353-8338

HP : <http://www.nexus-ct.co.jp>

printed on recycled paper 10% post consumer

Revised 10/94. Cortec® is a trademark of Cortec Corporation. © Cortec Corporation 1994. All rights reserved. 10/94-10M



Certificate No. 7684