

VpCI® METALWORKING PRODUCTS

VpCI-322 濃縮 防錆オイル

VpCI-322 Oil Concentrate



適応例

稼働中, 中断, 待機中の潤滑及び油圧系統:

- 作動オイル9に VpCI-322 1を添加します。
24ヶ月防錆が出来ます。

タンク, ギヤボックス, ディフェレンシャルギヤの
保管及びドライ輸送:

- VpCI-322の原液を 1.1 m³ に1リッターを, 空隙部に噴霧します。

製品概要

VpCI-322はオイルベースの防錆剤配合の濃縮潤滑油及び油圧オイルとして使用します。VpCI-322は屋外及び広いスペースでの使用に適しています。先ず, オイル溶解性の防錆剤が金属表面にしっかりと吸着し防錆膜を形成し, 接触防錆機能を発揮すべく準備されます。次いで, この薄膜に加えて, VpCI-322は気化性防錆成分を空气中に拡散し, オイル膜の上に常駐し, 周りの機器類の防錆や更に金属面まで浸透し補充の防錆剤として機能します。

特徴

- 鉄及び非鉄金属の防錆に適します。
- 危険なバリウム, クロメート, 亜硝酸塩, リン酸塩等の防錆剤を含有していません。
- 引火点が高いので, 取り扱いが安全。
- 毒性は低く, 温度安定があり, 長期に渡り接触防錆/気化防錆機能を継続します。
- 5ミクロンフィルターをパス。
- 油圧系統への採用が可能です。
- 塩素(塩水, 海水)のある雰囲気での防錆効果に優れています。
- 濃度 5-10% を油圧関連システムに添加しても, 何ら低温での流動点, 粘度には影響がありません。
- あらゆる鉱物油, 合成油に混和出来ます。
- 稼働中の機器, 待機中の機器部品どちらの場合にも適応出来ます。

保護/防錆金属

- ◆ 炭素鋼
- ◆ ステンレススティール
- ◆ メッキ鋼
- ◆ アルミニウム
- ◆ 真鍮
- ◆ 銅
- ◆ カドミウム
- ◆ マグネシウム
- ◆ 銀
- ◆ 亜鉛

物理特性

外見	暗褐色 粘性液体
防錆期間	24ヶ月まで
塗り面積	31-34 m ² /リッター
フィルム厚	12.5-25 microns
フィルム膜	油性膜, パラフィン系
引火点	>100°C
非揮発成分	90-99.5%
剥離・除去	石油系溶剤, 又はアルカリ剤 (VpCI-410 シリーズを推奨)
pH	8.5-10.0 (1% 溶解液)
比重	0.89-0.91 kg/リッター

梱包単位, 保管

VpCI-322 : 19 リッター ペール缶
208 リッター ドラム

保管

保管前には栓がしっかり締まっていることを確認
して下さい。

シェルフライフは24ヶ月。

FOR INDUSTRIAL USE ONLY
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED
NOT FOR INTERNAL CONSUMPTION
CONSULT MATERIAL SAFETY DATA FOR MORE
INFORMATION

工業用使用に限る
子供の手の届かない所に保管の事
容器のふたはしっかり締めて置く事
飲用を混す
詳細については安全データシートを参照の事

限定責任範囲

ここに記述した内容, 技術情報・薦めた使用法はコーテック社の信頼すべきと信ずる事前テストに基づいた物では在るが, その精度・完成度に付いて保証はし無い。コーテック社は到着した貨物に付いては無限責任を問われ無いものとする。但し商品が欠陥品で在ると証明された時は, その商品をコーテック社は交換する義務を負うものとする。交換品を要求するには, 商品の到着から6ヶ月以内にコーテック社に申し立てをしなければならない。その際の交換品の輸送にかかる経費は申立人の負担とする。

コーテック社は製品の使用にかかる傷害, 欠損, 被害, また製品の不可使用に付いてもその責を問われないものとする。製品の使用に際し, 使用者は目的に合った製品番手を事前に自ら確認, 決定しなければならない。且つそれに関わるいづれの危険回避負担は使用者に帰するものとする。ここに述べた説明及び使用法・推薦は何れもコーテック社の各責任者の署名無しには何ら強制力・影響力を持たない物とする。前述の責任・責任範囲は固有の物で, 他の全ての暗示的・法的責任, 及び他の販売・使用目的の適切さに係る無限の言外の責任等に優先する。コーテック社は偶発的・結果的被害について, 何れの場合もにその責任を問われないものとする。



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet <http://www.cortecvci.com>

技術的質問については下記へお問合せ下さい。
コーテック社認定テクニカルサポート
株式会社ネクサスCT
TEL : 045-353-8337 FAX : 045-353-8338
HP : <http://www.nexus-ct.co.jp>