



コーパック VpCI ストレッチ フィルム

高機能 防錆 フィルム

ハンド ラップ、機械巻き

多種金属防錆システム



製品概要

コーパック VpCI ストレッチフィルムは最高級機能フィルムで、鉄及び非鉄金属の防錆に大変効果があります。本フィルムは最高技術で開発された樹脂を共押し出し成形されていますので、強度、ストレッチ機能に優れ、他社製品に無い VpCI フィルムのみが発揮する気化気相防錆で、殆どの金属種に適用出来ます。コーパック VpCI ストレッチフィルムは又、突き刺し強度や高負荷に強く、梱包のコンパクト化やコストを下げながらより防錆効果のある包装を実現します。

強化ポリエチレン樹脂と VpCI 技術の合体によりコーパック VpCI ストレッチフィルムは、今日市場に出回る類似ストレッチフィルムの機能を遙かに超えた優れた梱包材を実現しました。

使用法

コーパック VpCI ストレッチフィルムは手動及び通常の機械巻き装置での使用が可能です。
リサイクル可能で、環境にも安全です。
コーパック VpCI ストレッチフィルムは、室温で、出荷時のシールの俣 屋内倉庫で保管してください。

利 点

- ◆ ポリイソブチレン (FIB) 又、接着面に他のタックファイヤー (粘着付与剤) を含んでいませんので、廃棄フィルムはリサイクル使用が可能です。
- ◆ 梱包した部品の表面に残渣を残しません。
- ◆ VpCI 気化気相防錆機能によりあらゆる金属の防錆が可能です。
- ◆ 防錆保護された部品は、クリーニングや脱脂する事無く、そのまま使用できます。
- ◆ テープ、巻き付け、紐かけ等よりも遙かに経済的で安全です。
- ◆ 部品をしっかりと保持し固定します。
- ◆ 巻き付けたフィルムの各層がしっかりと粘着し、更に強度を増しています。
- ◆ 保管庫内での埃や汚れ、湿気避けにも有効です。
- ◆ 包装の寸法の減少、コンパクト化を計り、コスト的にも低くなります。
- ◆ 標準機械巻きにも対応しています。
- ◆ 優れた透明性を保ちつつ、しっかりと梱包を可能にします。
- ◆ ストレッチ率は 3:1 まで延びます。
- ◆ 食品コンテナや配送に使用できる FDA 認可を受けています。
- ◆ リサイクル可能で、環境に安全です。

包装単位

標準巻き機械用のサイズやゲージでご提供しています。又特殊サイズの御注文にも対応しています。

保管

コーパック VpCI ストレッチフィルムは、室温、屋内保管が原則です。オリジナル包装の俣保管して下さい。



コーパックVpCIストレッチフィルム機械特性

特 性		テスト方法	値	計測値 1	計測値 2
厚み		ASTM D6988	Mil(25μ)	1.00	2.00
破壊係数	MD TD	ASTM D882-02	ポント/インチ	6.44 6.12	11.27 10.74
引っ張り強度(破断)	MD TD	ASTM D882-02	psi(ポンド 平方インチ)	4836.10 4990.33	5244.25 5369.00
破断までの 引き延ばし	MD TD	ASTM D882-02	%	647.17 730.74	680.05 737.11
引っ張り強度	MD TD	ASTM D1922-06a	mN	1569.00 5791.83	5179.68 11379.60
タート落下抵抗		ASTM D1709-04, テスト法 A	グラム	819.16	>1300
摩擦係数	静 動			1.20 1.23	0.40 0.47
*上記の物性はラボテストの結果の平均値であり、何ら規定値を示すものではなく、只参考値としてお読みください。					
コーパック VpCI ストレッチ フィルムはコーテック社及び エココーテック社(コーテック社のヨーロッパ子会社)の製品です。					

FOR INDUSTRIAL USE ONLY
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED
NOT FOR INTERNAL CONSUMPTION
CONSULT MATERIAL SAFETY DATA FOR MORE INFORMATION

工業用使用に限る
子供の手の届かない所に保管の事
容器のふたはしっかり締めて置く事
飲用を混す
詳細については安全データシートを参照の事

限定責任範囲

ここに記述した内容、技術情報・薦めた使用法はコーテック社の信頼すべきと信ずる事前テストに基づいた物では在るが、その精度・完成度に付いて保証はし無い。コーテック社は到着した貨物に付いては無限責任を問われ無いものとする。但し商品が欠陥品で在ると証明された時は、その商品をコーテック社は交換する義務を負うものとする。交換品を要求するには、商品の到着から6ヶ月以内にコーテック社に申し立てをしなければならない。その際の交換品の輸送にかかる経費は申立人の負担とする。

コーテック社は製品の使用にかかる傷害、欠損、被害、また製品の不可使用に付いてもその責を問われないものとする。製品の使用に際し、使用者は目的に合った製品番手を事前に自ら確認、決定しなければならない。且つそれに関わるいづれの危険回避負担は使用者に帰するものとする。ここに述べた説明及び使用法・推薦は何れもコーテック社の各責任者の署名無しには何ら強制力・影響力を持たない物とする。前述の責任・責任範囲は固有の物で、他の全ての暗示的・法的責任、及び他の販売・使用目的の適切さに係る無限の言外の責任等に優先する。コーテック社は偶発的・結果的被害について、何れの場合もにその責任を問われないものとする。



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
 Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
 Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
 Internet http://www.cortecvci.com

コーテック社指定輸入代理店
 認定技術サービス
 株式会社ネクススCT
 045-353-8337

printed on recycled paper 100% post consumer
 Revised: 10/10/13. ©Cortec Corporation 2002-2013. All rights reserved. Supersedes: 3/15/13.
 Cor-Pak® and VpCI® are trademarks of Cortec Corporation. © 2013, Cortec Corporation. All Rights Reserved.
 Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited.
 ISO accreditation applies to Cortec's processes only.